

alp

ACRI-ALP SILICONA (Art. 0961)



Revestimiento acrílico-polisiloxánico liso para fachadas.

Propiedades principales

- Impermeable al agua de lluvia.
- Efecto "perla".
- Muy transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Contiene conservante antimoho.

Usos

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo. Especialmente indicado para el pintado de soportes exteriores que requieran un mayor nivel de transpirabilidad.

Presentación

- **Colores:** Carta color IMAGIN PANORAMA
- **SISTEMA IMAGIN:** bases BL, M y TR.
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 4 L y 15 L.



DATOS TÉCNICOS

Composición:	<i>Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos y polisiloxanos. Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados. Disolvente: Agua.</i>
Densidad:	<i>1,50 ± 0,10 Kg/L a 25 °C</i>
Sólidos en peso:	<i>57 ± 2%</i>
Rendimiento teórico:	<i>8-12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte</i>
Secado:	<i>3-4 horas.</i>
Repintado:	<i>A partir de las 24 horas.</i>
COV:	<i>Cat. A/c, límite 2010: 40 g/l. Cont. máx. COV: 40 g/l.</i>

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: *Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.*

Numero de capas: *Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.*

Herramientas: *Brocha / Rodillo / Pistola Airless*

Dilución: *Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.
Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.*

Limpieza: *Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.*

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos debera realizarse con una esponja húmedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS MASILLAS. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar HIDROFIX Art. 0674, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016